

DESCRIPTION

Panneau isolant en polystyrène expansé destiné aux systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) des façades.

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) des murs de façade.

Produit conçu pour :

- la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation,
- les murs en maçonnerie ou en béton.

Convient pour les maisons individuelles, les bâtiments d'habitation collective, les bâtiments tertiaires ou industriels et respecte les obligations des Etablissements Recevant du Public (ERP).

INTÉRÊTS, AVANTAGES

- Hautes performances thermiques
- Matériau très léger et facile à manipuler
- Sans EPI (équipement de protection individuelle) particulier
- Chutes de chantier 100% recyclables

RÉACTION AU FEU

Euroclasse E, conforme IT 249

POUVOIR CALORIFIQUE SUPÉRIEUR

PCS = 40,845 MJ/kg, PV LNE n° P106546

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

DIMENSIONS NOMINALES	1200 x 600 mm
ÉPAISSEURS	20 à 300 mm par pas de 5 mm



FDES VÉRIFIÉE POLYPRO ITE B TH38
épaisseur 170 mm



PERFORMANCES MÉCANIQUES

PROFIL D'USAGE ISOLE POLYPRO ITE B TH38

Profil d'usage ISOLE certifié, certificat ACERMI n° 12/150/777.

Niveaux d'aptitude à l'emploi	I Compression	S Stabilité dimensionnelle	O Comportement à l'eau	L Cohésion	E Perméance à la vapeur d'eau
Épaisseurs (mm)					
20 à 40	3	5	3	3 ₍₁₂₀₎	2
45 à 100	3	5	3	3 ₍₁₂₀₎	3
105 à 165	3	5	3	3 ₍₁₂₀₎	3
170 à 290	3	5	3	3 ₍₁₂₀₎	4
295 à 300	2	5	3	3 ₍₁₂₀₎	4



INSTALLATION
RAPIDE



LÉGÈRETÉ



ÉCONOMIQUE



RECYCLABLE



Certificat ACERMI
POLYPRO ITE B TH38
n° 12/150/777

ite

PERFORMANCES THERMIQUES POLYPRO ITE B TH38

Conductivité thermique (λ) certifiée à 0,038 W/(m.K), certificat ACERMI n° 12/150/777 et marquage CE

Épaisseur (mm)	Quantité / palette *	m ² / palette *	R (m ² .K/W)
20	240	172,80	0,50
25	192	138,24	0,65
30	160	115,20	0,75
35	136	97,92	0,90
40	120	86,40	1,05
45	104	74,88	1,15
50	96	69,12	1,30
55	80	57,60	1,45
60	80	57,60	1,55
65	72	51,84	1,70
70	64	46,08	1,85
75	64	46,08	1,95
80	56	40,32	2,10
85	56	40,32	2,20
90	48	34,56	2,35
95	48	34,56	2,50
100	48	34,56	2,60
105	40	28,80	2,75
110	40	28,80	2,90
115	40	28,80	3,00
120	40	28,80	3,15
125	32	23,04	3,30
130	36	25,92	3,40
135	36	25,92	3,55
140	36	25,92	3,70
145	32	23,04	3,80
150	32	23,04	3,95
155	30	21,60	4,10
160	30	21,60	4,20

Épaisseur (mm)	Quantité / palette *	m ² / palette *	R (m ² .K/W)
165	24	17,28	4,35
170	24	17,28	4,45
175	24	17,28	4,60
180	24	17,28	4,75
185	24	17,28	4,85
190	24	17,28	5,00
195	24	17,28	5,15
200	24	17,28	5,25
205	20	14,40	5,40
210	20	14,40	5,55
215	20	14,40	5,65
220	20	14,40	5,80
225	20	14,40	5,95
230	20	14,40	6,05
235	20	14,40	6,20
240	20	14,40	6,30
245	16	11,52	6,45
250	16	11,52	6,60
255	16	11,52	6,70
260	16	11,52	6,85
265	16	11,52	7,00
270	16	11,52	7,10
275	16	11,52	7,25
280	16	11,52	7,40
285	16	11,52	7,50
290	16	11,52	7,65
295	16	11,52	7,80
300	16	11,52	7,90


* Conditionnement calculé avec des panneaux 1200 x 600 mm.
Il peut évoluer en fonction du transport.

POLYPRO COMPLEX FORM : LE SUR MESURE INDUSTRIEL


VOTRE PROJET D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE) COMPORTE DES **EXIGENCES TECHNIQUES SUPÉRIEURES** ?
IMPOSE DES **ENJEUX ESTHÉTIQUES SPÉCIFIQUES** ? RENCONTRE DES **PROBLÉMATIQUES DE MURS COURBES**
OU DES **BESOINS DE RÉSERVATION** ?

Grâce à notre bureau d'étude et nos outils de découpe numérique haute précision (fil chaud, CNC), nous fabriquons sur demande des panneaux sur-mesure.


RAYONS DE COURBURE SUR MESURE



RAINURES LONGITUDINALES OU TRANSVERSALES



FEUILLURES



FINITIONS EN V OU U

